

Madal Bal rendelési szám: 865452

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a cégünk által gyártott terméket megvásárolta. Célunk a fogyasztó maximális elégedettsége, amit a minőségi anyagok modern technológiával történő feldolgozásával próbálunk elérni.



Mártott kesztyű természetes latexből MATRA M 452, kötött pamutból gyártva, természetes latex keverékbe mártva. Használatakor kellemes érzést biztosít, anatómiai formája van. Jól védi a kezét savakkal, lúgokkal, mosószerrel, vízben oldódó festékekkel szemben. Nem alkalmas olyan munkára, ahol olajat, zsírt, terpentint, benzolt, petróleumot, benzint, gázolajat használnak.

1. A kesztyű karbantartása és tárolása

Beszennyeződéskor a kesztyűt meleg vízzel és szappannal mossuk le, szobahőmérsékleten szárítsuk. A tárolásnál a következőt tartsuk be: a hőmérséklet +5 és +28 °C között, nedvesség tartalom 55 és 75 % között legyen. Ezen értékek rövid ideig tartó átlépése nem változtat a minőségen. Köztes értékek +5 és +30 °C, 55 és 75%. A kesztyűt eredeti csomagolásban 1 évig lehet tárolni a következő feltételek mellett: 1,5 m távolságra a fűtőtesttől és erős fénytől, organikus oldószerektől, mint benzin, petróleum, terpentint, zsír, olaj anyagoktól védve.

Figyelem!

Az összes technikai adat a nem használt, nem sérült kesztyűre vonatkozik szobahőmérsékleten.

2. Megsemmisítés:

A nem használt kesztyűt a házi szeméttel együtt távolítsuk el.

A használt kesztyű megsemmisítését a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályok betartásával kell elvégezni.

3. Jelölés

Gyártó KZLM-TILIA s.r.o.
Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš
Név MATRA
Típus M452
Méret 10
Gyártás időpontja 2009. II. negyedév

4. A mechanikus ellenállóképesség értéke EN 388 szabvány szerint:



1 X 3 1 1 fokozatú védelem kopás ellen
X fokozat vágás elleni védelem
3 fokozatú védelem szakítás ellen
1 fokozat szűrással szembeni ellenállás

Vizsgálat	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
Kopásállóság (ciklusszám)	100	500	2000	8000	
Vágással szembeni ellenállás (index.)	1,2	2,5	5	10	20
Továbbszakító erő (Newton)	10	25	50	75	
Szűrással szembeni ellenállás (N)	20	60	100	150	

5. Vegyszerek elleni védelem EN 374 szabvány szerint:



	Aceton	Kénsav 96 %	Lúg 40 %
Áthatolási idő (perc)	5	45	120
Védelmi szint (osztály)	0	2	3

6. A termék általános követelményei:

Fogási képesség / EN 420, 5.2/ Fokozat: 5

Fokozat	Legkisebb fogási átmérő (mm)
1	11,0
2	9,5
3	8,0
4	6,5
5	5,0

Figyelmeztetés: A kesztyű természetes latexot tartalmaz. Érzékeny személyeknél allergiás reakciót okozhat.